

75Х2МФ

Химический состав

C	Mn	Si	S	P	Cr	Mo	V
0.65/0.75	0.2/0.5	0.2/0.55	≤0.015	≤0.015	1.8/2.0	0.25/0.35	0.1/0.2

Chemical Analysis:

Механические и физические свойства:

Рабочий слой

Твердость, HSD
Разброс твердости, HSD
Глубина рабочего слоя, мм
Предел прочности на растяжение, МПа

55 - 65
2 - 3
до (up to) 70
1200 - 1400

Case
Hardness, HSD
Hardness variations, HSD
Case depth, mm
Tensile Strength, MPa


Шейки

Твердость, HSD
Предел текучести, МПа
Предел прочности на растяжение, МПа
Удлинение, %
Ударная вязкость, Дж/см²

35 - 50
700 - 900
900 - 1100
10 - 15
20 - 30

Necks
Hardness, HSD
Yield strength, MPa
Tensile Strength, Mpa
Elongation, %
Impact strength, J/cm²


X500



Микроструктура
закаленного слоя
тростит отпуска
и равномерно
распределенные
карбиды

Microstructure
of hardened case
temper
troostite with
uniformly distributed
carbides

Изменение твердости. Hardness variation



Область применения:

Кованые опорные валки для листовых станов горячей прокатки. Благодаря высокому уровню механических свойств, валки могут эксплуатироваться в станах с высокими удельными давлениями, обеспечивающими прокатку тонкого листа толщиной 1,0 - 1,2 мм.

Field of Application:

Forged backup rolls for sheet hot rolling mills.
Owing to high level of mechanical properties
they can be used for rolling mills with high
specific pressures, providing 1.0 - 1.2 mm
thin sheet rolling.